

př. p. ŠTĀSTNĚKŮ

Zpráva č. 23/98, strana 9

Přehled výsledků průkazných zkoušek červeného pískovce - dovoz Německo

vzorek číslo 045/98

Vlastnost	Jednotky	Průměr
1. Objemová hmotnost	kgm ⁻³	2196
2. Nasákavost do ustálené hmotnosti	% hm.	5,26
3. Nasákavost objemová	% obj.	11,55
4. Pevnost v tlaku		
vysušeného kamene	MPa	46
nasáklého kamene	MPa	35
vymrazeného kamene	MPa	32
ukazatel změknutí KM _c		0,77
koeficient mrazuvzdornosti KM _{c25}		0,70
5. Pevnost v tahu za ohybu		
vysušeného kamene	MPa	3,7
nasáklého kamene	MPa	2,9
vymrazeného kamene	MPa	2,5
ukazatel změknutí KZf		0,78
koeficient mrazuvzdornosti KZ ₂₅		0,68
6. Obrusnost	mm	3,8
7. Odolnost proti povětrnosti a účinkům kyselin		beze změny

ing. Miroslav Hörbe
vedoucí AZLZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.
státní zkušebna 218
HUSOVA 675, 508 01 HOŘICE v P
IČO: 648 28 042 DIČ: 239 - 648 28 042
tel./fax: 0435 - 3478